

Bona Traffic HD Anti-slip

Technisch merkblad

Bona Traffic HD Anti-slip is een 100% polyurethaan 2-componenten watergedragen lak die een buitengewone duurzaamheid en bescherming voor de houten vloer biedt. Het bezit alle eigenschappen van de Bona Traffic, met het voordeel dat het ontwikkeld is om te voldoen aan de hoogste Standaards voor slipweerstand op werkvloeren en andere situaties waar vocht op de vloer terecht kan komen. Met zijn hogere frictie is Bona Traffic HD Anti-slip de ideale keuze voor trappen, verzorgingstehuizen, keukens en vergelijkbare locaties.

- Uitstekende slijtvastheid en chemische weerstand
- Niet gevoelig voor schoenstrepen
- Uitstekende hechtingseigenschappen
- Niet-vergelend
- ECR1 gecertificeerd (zeer lage emissie)

Technische gegevens

Type aflak	: 2-componenten watergedragen 100% polyurethaan lak
Vast stofgehalt	: circa 33%
VOC	: 90 gram/liter (inclusief harder)
Slijtvastheid	: circa 2.5 mg/100 omw. (SIS 923509)
Glans (op 60°)	: circa 25
Mengverhouding	: 1 deel Traffic harder op 10 delen Traffic HD Anti-slip
Harder Attentie	: UITSLUITEND de Bona Traffic HD Harder gebruiken
Verwerkingstijd	: 5 uur bij 20°C
Droogtijd	: 3-4 uur bij 20°C / 60% r.v.
Gereedschap	: Bona Aflakroller Polyester
Verbruik	: 8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) per laklaag
Veiligheid, aflak	: niet geclassificeerd
Veiligheid, harder	: geclassificeerd (zie het veiligheidsblad)
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 3 x 4,95 liter per doos (36 dozen per pallet)

Voorbereiding

Het te behandelen oppervlak moet goed geschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen zijn. Het Bona Scrad-Pad systeem, schuurgas of schuurschijf korrel 120 moet gebruikt worden voor de laatste schuurgang van het hout. Het afwerken van de vloer dient bij voorkeur direct na het schuren te gebeuren.

Voorbereiding van kant-en-klaar parket en reeds gelakte vloeren

Algemene condities voor het overlakken

1. Het over te lakken parket moet compleet schoon zijn. Vloeren die eerder behandeld zijn met was, polish of soortgelijke producten kunnen niet worden overgelakt.
2. Het moet mogelijk zijn om de bestaande aflak over te lakken met Bona Traffic HD Anti-slip.

Bona kan geen goede hechting garanderen bij het overlakken van andere merken dan Bona.

Bona Traffic HD Anti-slip hecht goed op gelakt parket, maar vóór het aflakken eerst een proefstuk maken om de hechting te controleren. Behandel een klein gedeelte zoals hieronder beschreven en breng een laag Bona Traffic HD Anti-slip aan. Kras na 3 dagen met een muntstuk zachtjes over de laklaag. Als de lak goed blijft zitten, dan voldoet de hechting.

Voorbereiding van voorgelakt kant-en-klaar parket:

NOOT! Sinds een aantal jaren worden fabrieksmatige lakken steeds vaker afgelakt met keramische lakken cq antiscratch lakken. Deze lakken zijn lastiger tussen te schuren met een slijpnet of schuurschijven; dit is te herkennen aan de korte standtijd van dit materiaal op de keramische cq antiscratch lakken. Hiervoor hebben wij de speciale Bona Diamant Schijf ontwikkeld.

Afwerking



Hier in vertrouwde handen!
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Traffic HD Anti-slip

Technisch merkblad

Vervolg Voorbereiding

Voorbereiding van eerder gelakte vloeren:

Vóór het lakken moet de vloer eerst worden

behandeld volgens het Bona Prep systeem - zie de gebruiksaanwijzing op het etiket - met schuurgaas of -papier korrel 150 en vervolgens 1-2 lagen Bona Traffic HD Anti-slip opbrengen.

Gebruiksaanwijzing

De can goed schudden voor gebruik (ook voor het aanmaken van kleinere hoeveelheden) Vervolgens 10% harder toevoegen en de can nogmaals goed schudden. Tenminste 1 minuut. De aangemaakte lak kan men binnen 5 uur verwerken, wanneer bewaard bij 20C. Hoge temperaturen verkorten de potlife.

Verbruik	8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) per laag
Droogtijd	3-4 uur per laag bij 20C en 60%RH
<u>Aanbevolen afwerkingen</u>	
Op kaal hout	1x Bona grondlak + 2-3 x Traffic HD Anti-slip

Aanbevolen primers Bona Classic, Bona Intense of Bona Amber

Na de tweede laklaag de vloer licht opschuren met het Bona Scrad Pad Systeem of een schuurgaas P150. De vloer binnen 24 uur na het tussenschuren aflakken met Bona Traffic HD Anti-slip.

De vloer is licht beloopbaar na ongeveer 8 uur. Na ongeveer twee weken is de lak volledig uitgehard. Gedurende deze twee weken de vloer niet te nat afnemen en niet afdekken.

Reinig de vloer met Bona Cleaner of Bona Houten Vloeren Reiniger met microvezel pad. Voor het onderhoud en het in conditie houden van het oppervlak dient de vloer periodiek overgelakt te worden met Bona Traffic HD Anti-slip. Het aanbrengen van een polish wordt afgeraden daar deze de anti slip werking van de laklaag vermindert en het overlakken bemoeilijkt.

Gedetailleerde informatie over de Bona onderhoudsproducten waaronder cleaners en reinigingsbenodigdheden is te verkrijgen op www.bona.com/nl/parketonderhoud.

Bona Traffic Familie

Bona Traffic Natural	Voor zware belasting – 2 componenten watergedragen afwerking. Vast stofgehalte 33%. Glansgraad: 6-8%, matte uitstraling: behoudt de uitstraling en het gevoel van puur hout. Geurarm, sneldrogend. Kan worden aangebracht op een grondlak of op de parketolie Bona Craft Oil 2K.
Bona Traffic HD	Voor zware belasting – 2 componenten watergedragen polyurethaanlak. Vast stofgehalte ca 32%. Glansgraad: zijdemat 40%, mat ca. 20% (meest verkocht), extra mat 11%. Geurarm, super snel drogend: reeds maximaal belastbaar na 12 uur na de laatste laklaag. Kan worden aangebracht op een grondlak of op de parketolie Bona Craft Oil 2K.
Bona Traffic HD Anti-slip	Voor zware belasting – 2 componenten watergedragen polyurethaanlak. Heeft alle eigenschappen van de Bona Traffic HD. Glansgraad: ca. 25% Met verhoogde slipweerstand, daarom ideaal voor trappen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, keukens etc. Kan worden aangebracht op een grondlak. Voldoet aan DIN 51 130 – R9

Afwerking



Hier in vertrouwde handen!
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Traffic HD Anti-slip

Technisch merkblad

Afwerking



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com