

Bona Traffic HD

Technisch merkblad

Bona Traffic HD (*HD = High Durability*) is een parketlak met een zeer snelle uitharding, de vloer kan reeds na 12 uur worden betreden. Een ideale keuze voor winkels en openbare ruimtes waar een prioriteit is van een minimale uitvaltijd en waar de hoogst mogelijke duurzaamheid is vereist. Door de lage emissies en het lage geurgehalte te gebruiken zonder noodzaak om de aangrenzende ruimtes te ontruimen – na de behandeling blijft er geen geur hangen. Bona Traffic HD is ontwikkeld voor duurzame resultaten op de vloer en voor het milieu zonder afbreuk te doen aan de krasbestendigheid, strepen en chemicaliën.

- Snelle uitharding - reeds begaanbaar 12 uur na de laatste laklaag
- Extreem verhoogde duurzaamheid
- EC1R Plus gecertificeerd = zeer emissiearm
- Geschikt voor het overlakken van voorgelakte vloeren
- Voldoet aan de norm EN 14904:2006 (geschikt voor sportvloeren)

Technische gegevens

Type aflak	: tweecomponenten watergedragen polyurethaanlak
Vast stofgehalte	: circa 32%
VOS waarde	: max. 52 g/liter (inclusief de harder)
Slijtvastheid	: 1-2 mg/100 omw. (SIS 923509)
Glans (op 60°)	: zijdemat: circa 40%, mat: circa 20%, extra mat: 11%
Mengverhouding	: 1 deel Bona Traffic HD harder op 1 liter Bona Traffic HD (8 vol%).
Harder Attentie	: UITSLUITEND de Bona Traffic HD Harder gebruiken
Potlife	: 4 uur bij 20°C (korter als het warmer is)
Verdunning	: indien nodig, verdunnen met 4% Bona Retarder voor een langere open tijd
Droogtijd	: - schuren / opnieuw lakken: 3-4 uur* - volledig gebruik: 12 uur* - volledig uitgehard: 3 dagen
Gereedschap	: Bona Aflakroller Polyester
Verbruik	: 8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) per laklaag
Veiligheid, aflak	: niet geclassificeerd
Veiligheid, harder	: geclassificeerd (zie het veiligheidsblad)
Reiniging	: veeg het gereedschap schoon van restanten vóór het reinigen met een minimum aan water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton.
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 4,95 liter cans (3 x 4,95 - 36 dozen p/pallet)

* Bij normale condities, 20°C / 60% r.v.

Vorbereiding

Voorafgaand aan de behandeling moet het oppervlak worden voorbehandeld met een watergedragen grondlak van Bona. Controleer of de vloer is geacclimatiseerd aan de gebruiksomgeving, goed is geschuurd en droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen is. Laat de lak en de harder op kamertemperatuur komen.

Het product kan het beste worden aangebracht bij een temperatuur tussen 18-25°C en een luchtvochtigheid van 40-60%. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **Minimumtemperatuur voor gebruik is 13°C.**

Afwerking



Goedkeuringen:



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Traffic HD

Technisch merkblad

Behandelschema

Onbehandeld hout:

- 1x Bona watergedragen grondlak
- Tussenschuren met korrel 150
- 2x Bona Traffic HD

Eerder gelakt oppervlak:

- 1x Bona Prep systeem
- 1-2x Bona Traffic HD

Let op: het wordt afgeraden meer dan twee volledige lagen per dag aan te brengen; dit in verband met de kans op overmatig uitzetten van het hout. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen leiden tot een zwakke laag met een slechte hechting.

Gebruiksaanwijzing

- Schud de Bona Traffic HD can goed en voeg 1 flesje Bona Traffic HD Harder toe aan de lak. Het mengsel onmiddellijk opnieuw gedurende 1 minuut grondig schudden. Breng de bijgesloten filter aan. Indien u kleinere hoeveelheden lak mengt, giet dan de gewenste hoeveelheid in een aparte can. 1 liter Traffic HD lak komt overeen met 1 deel Traffic HD harder, 2 liter Traffic HD lak met 2 delen Traffic HD harder enz. (zie mengverhouding onder het kopje Technische Gegevens). Het mengsel lak/harder moet direct of uiterlijk binnen 4 uur worden gebruikt.
- Breng de lak aan met een Bona Waterlakroller. Rol afwisselend met de houtnerf mee en tegen de houtnerf in om opeenhopingen van het product te voorkomen. Houd altijd een "natte rand" aan om overlappingen te vermijden. Goed laten drogen vóór het aanbrengen van een volgende laag. Houd voor iedere extra laag rekening met een iets langere droogtijd.
- Indien nodig tussenschuren met schuurgaas of het Bona Scrad System korrelgrote 150 (of fijner) en verwijder het schuurstof vóór het aanbrengen van de laatste laklaag. **Noot:** als u de vorige laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd tussenschuren.

De vloer kan ca. 8 uur na de laatste laklaag licht worden belopen en kan na 12 uur volledig opnieuw in gebruik worden genomen. Laat de vloer tenminste 3 dagen drogen vóór het terugplaatsen van tapijten en andere vloerbedekkingen en meubilair. Vermijd ook het vochtig reinigen van de vloer gedurende deze droogperiode.

Onderhoud

Reinig de vloer met Bona Cleaner of Bona Houten Vloer Reiniger (Bona Spray Mop) en een microvezel pad. Voor het onderhouden van de afwerklaag, kunnen vloeren tussentijds worden overgelakt met extra lagen lak. De frequentie van dit proces kan sterk worden verminderd indien periodiek Bona Freshen Up of Bona Houten Vloer Refresher wordt aangebracht. Dit zal de uitstraling van een doffe vloer herstellen, terwijl er nog steeds extra laklagen kunnen worden aangebracht zonder dat het noodzakelijk is om de vloer kaal te schuren.

Gedetailleerde onderhoudsinstructies kunt u vinden op www.bona.com/nl/parketonderhoud

Belangrijke informatie

De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt

Afwerking



Goedkeuringen:



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Traffic HD

Technisch merkblad

Bona Traffic Familie

Bona Traffic Natural	Voor zware belasting – 2 componenten watergedragen afwerking. Vast stofgehalte 33%. Glansgraad: 6-8%, matte uitstraling: behoudt de uitstraling en het gevoel van puur hout. Geurarm, sneldrogend. Kan worden aangebracht op een grondlak of op de parketolie Bona Craft Oil 2K.
Bona Traffic HD	Voor zware belasting – 2 componenten watergedragen polyurethaanlak. Vast stofgehalte ca 32%. Glansgraad: zijdemat 40%, mat ca. 20% (meest verkocht), extra mat 11%. Geurarm, super snel drogend: reeds maximaal belastbaar na 12 uur na de laatste laklaag. Kan worden aangebracht op een grondlak of op de parketolie Bona Craft Oil 2K.
Bona Traffic HD Anti-slip	Voor zware belasting – 2 componenten watergedragen polyurethaanlak. Heeft alle eigenschappen van de Bona Traffic HD. Glansgraad: ca. 25% Met verhoogde slipweerstand, daarom ideaal voor trappen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, keukens etc. Kan worden aangebracht op een grondlak. Voldoet aan DIN 51 130 – R9

Afwerking



Goedkeuringen:



Hier in **vertrouwde** handen!
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
info@belgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com